

Produkteigenschaften		
Format		1207 x 216 x 9,6 mm
Verpackung	Paket:	7 Elemente / 1,825 m ² / 17,91 kg
	Palette:	36 Pakete / 65,70 m ² / 659,76 kg
Anforderung EN ISO 20326:2018		
Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,20mm)		≤ 0,20 mm/m
Geradheit, gemessen an der Oberschicht (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,15 mm/m
Ebenheit des Paneels (konkav/konvex)	längs (≤ 0,50/≤ 1,0 %)	≤ 0,35/≤ 1,0 %
	breit (≤ 0,10/≤ 0,15 %)	≤ 0,10/≤ 0,10 %
Höhenunterschied zwischen den Paneelen	(mittel ≤ 0,10 mm)	mittel ≤ 0,10 mm
	(max. ≤ 0,15 mm)	max. ≤ 0,15 mm
Fugenöffnung	(mittel ≤ 0,15 mm)	mittel ≤ 0,05 mm
	(max. ≤ 0,20 mm)	max. ≤ 0,10 mm
Maßänderung infolge wechselnder Luftfeuchte % (≤ 0,25)		≤ 0,1%

Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		Hinweise
Privater Bereich	Gewerblicher Bereich	- keine Freigabe für vollflächige Verklebung
Lifetime	10 Jahre	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung
		- Technische Änderungen vorbehalten
    		

Klassifizierung			
			
Nutzungsstufe 23 = privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung		Nutzungsstufe 33 = gewerblicher Bereich mit intensiver Nutzung	
Der Designboden erfüllt alle Eigenschaften der ausgewiesenen Nutzungsstufe.			
Anforderungen / Eigenschaften		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzschiebeldicke	ISO 24340	0,55 mm
	Oberflächenvergütung		PUR
	Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} s1
	Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
	Fleckenunempfindlichkeit	EN 423	Grad 0, keine sichtbare Veränderung
	Lichtechtheit	EN ISO 105 – B02	Wollblauskala: Stufe ≥ 6
	Beanspruchung durch Stuhlrollen	ISO 4918	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
	Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre	EN ISO 10456	0,068 m ² *K/W
	Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Keine sichtbaren Veränderungen
	Eindruck nach konstanter Belastung	EN 433	≤ 0,10 mm
	Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Trittschall	ISO 717-2	15 dB (auf Parador Akustik-Protect 100) 16 dB (auf Parador PE-Folie)
	Dickenquellung	ISO 24336 (≤ 15%)	≤ 15%
	Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	Lange Seite ≥ 1,0 kN/M Kurze Seite ≥ 2,0 kN/M
	Wasserbeständigkeit	ISO 4760	Anforderungen erfüllt (24h)
	Antimikrobielle Wirksamkeit	ISO 22196	Antibakteriell
	Rutschhemmung	EN 16165, Anh. B Schiefe Ebene	Antikstruktur, Gebürstete Struktur: R9 / Holzstruktur: R11
	Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel	17 02 03

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Classic-2030_DE_20260601
Datum:	01/06/2012	Aktuellste Version unter:	https://parador.de/services/downloads/designboden
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01/06/2026