

## Mörtelbedarf

### Mauerwerk aus Blockziegeln mit unvermörtelter Stoßfugenverzahnung:

Aus dem theoretischen Mörtelbedarf, ca. 90 l/m<sup>3</sup> Mauerwerk, ergibt sich auf die Wanddicke bezogen folgender Ansatz:

Wanddicke in cm	11,5	17,5	24,0	30,0	36,5
l/m <sup>2</sup>	ca. 11	ca. 15	ca. 22	ca. 27	ca. 33

### Mauerwerk aus Kleinformaten mit vermörtelten Stoß- und Lagerfugen:

Wanddicke in cm	Format	Mörtelbedarf	
		l/m <sup>2</sup>	l/m <sup>3</sup>
11,5	DF	35	k. A.
	NF	30	k. A.
	2 DF	25	k. A.
17,5	3 DF	35	k. A.
	2 DF	60	245
24,0	3 DF	55	210
	5 DF	45	180
	2 DF/3 DF	65	210
30,0	5 DF	60	190