

## Kontur KR Xpress-032 Kern-Dämmrolle

Eigenschaften	Zeichen	Einheit	Kenngrößen und Messwerte		Normen
Material			G3 touch Mineralwolle, hergestellt nach dem Glaswolle-Produktionsverfahren von SAINT-GOBAIN ISOVER, mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69 Anmerkung Q		-
Kaschierung			Einseitig mit hellem Glasvlies kaschiert		-
Anwendungsgebiete			WZ	Dämmung von zweischaligen Wänden, Kerndämmung	4108-10
Euroklasse			A1 nichtbrennbar		EN 13 501
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	$\lambda$	W/(m·K)	0,032		Z-23-15-1459
Wärmeleitfähigkeitsgruppe	WLG		032		-
Grenzabmessung für die Dicken	Ti		3		EN 13 162
Temperaturverhalten		°C	Verwendung bis 150		-
Spezifische Wärmekapazität	c	kJ/(kg·K)	0,84		-
Wasserdampf Diffusionswiderstandszahl	$\mu$		~ 1		EN 12 086
Feuchtigkeitsverhalten			WL(P), Nachweis der langzeitigen Wasseraufnahme; durchgehend wasserabweisend		EN 13 162
Anwendungshinweise	<p>Für die schnelle Wärmedämmung von zweischaligem Mauerwerk (mit Luftschicht oder als Kerndämmung) gemäß DIN 1053 und DIN 4108-10.</p> <p>Mauerwerksanker bei der Erstellung des Tragmauerwerks in die horizontalen Steinfugen einlegen. Kontur KR Xpress-032 einfach zwischen die Mauerwerksanker klemmen und mit den Abtropfscheiben sichern.</p>				

Lieferformen						
Dicke/mm	m <sup>2</sup> /Paket	Pakete/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Länge/mm	Breite/mm	R <sub>D</sub>
160	4,00	18	72,00	3.200	<b>625**</b>	5,00
140	5,00	18	78,75	3.500	<b>625**</b>	4,35
120	6,00	18	90,00	4.000	<b>625**</b>	3,75

Lieferformen						
Dicke/mm	m <sup>2</sup> /Paket	Pakete/Palette	m <sup>2</sup> /Palette	Länge/mm	Breite /mm	R <sub>D</sub>
160	3,60	18	64,80	3.200	<b>375*</b>	5,00
140	3,93	18	70,88	3.500	<b>375*</b>	4,35
120	4,50	18	81,00	4.000	<b>375*</b>	3,75
100	5,62	18	101,25	5.000	<b>375*</b>	3,10

\* Paket = 3 Rollen

\*\* Weitere Dicken und Breite 625 mm auf Anfrage

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden (zugänglich im Internet unter „www.isover.de“). Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.